

Almennar upplýsingar um vöru

Vörumerki

WISA®-Greni

Vörufjölskyldukóði

M0001

Lýsing

WISA-Greni er sterk, stíf og létt krossviðsplata fyrir burðarvirki og álagssvæði.

Grunnplötutegund og eiginleikar

Greni

Þéttleiki efnisins er að meðaltali um 500 kg/m^3 þegar rakastig plötunnar er 8 - 12 %.

Dæmigerð notkun

Byggingar, byggingaeiningar, fjölnota plötur, gólfefni fyrir ökutæki.

Þakklæðning í byggingum, einfaldar byggingarplötur, gólfefni í byggingum, húsgögn, smíði og verslunarinnréttingar, veggklæðningar í byggingum.

WISA-Greni er sterk, stíf og létt krossviðsplata fyrir burðarvirki og álagssvæði. Platan er framleidd úr vottaðri norrænum grenivið. Grenilögin eru límd saman í krosslagða uppbyggingu. Varan er létt en sterk og hentar til notkunar eins og þakklæðningar, gólfefni, veggklæðningar, umbúðir og smíði. Plöturnar má mála eða vélvinna án þess að tapa framúrskarandi eiginleikum upprunalegu greniplötunnar.

Lím eiginleikar

Veðurpolið lím samkvæmt EN 314-2/flokkur 3 Úti. Lím uppfyllir kröfur EN 13986 E1 um lágmarks formaldehýðlosun. Við sérstakar óskir er hægt að fá afhendingar samkvæmt EPA.

EN 314-2, flokkur 3 Úti

Límflokkur

EN 314-2, flokkur 3 Úti

Skírteini um skógarvottun

FSC™, PEFC, FSC™ CW, PEFC Coc

Tæknilegar upplýsingar

Yfirborðsflétu flokkun

II, í samræmi við staðal EN 635-3, III, í samræmi við staðal EN 635-3, G, UPM staðal - solid flokkur II

Afturhliðsflétu flokkun

II, í samræmi við staðal EN 635-3, III, í samræmi við staðal EN 635-3, G, UPM staðal - solid flokkur II

Rakaflokkun

Dæmigert rakainnihald WISA krossviðar er 8 - 12 % við framleiðslu. Rakainnihald getur breyst við geymslu og flutning.

Fáanlegar þykktir (mm)

5, 6,5, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 27

Staðlaðar stærðir

2400/2440/2500 x 1200/1220/1250, 1200/1220/1250 x 2400/2440/2500/3000

1500/1525 x 2440/2500/3050

Með tungu og rauf 2400/2440/2700 x 600/610/1200/1220mm

Um þykkt og stærð vöru

Þykktir og frávik uppfylla kröfur EN 315 (Krossviður - Frávik í málum) og eru að hluta til strangari.

Staðlaðar stærðir í boði, niðurskornar stærðir í boði eftir beiðni. Fyrsta mál stærðar gefur til kynna stefnu viðaræða í yfirborðsfléttu.

Um tæknilega frammistöðu

Fyrir allar nákvæmar tæknilegar upplýsingar, sjá vöru tengd frammistöðuyfirlit (Declaration of Performance) UPM002CPR á www.wisaplywood.com/dop

Frammistöðuyfirlitsnúmer

UPM001CPR, UPM002CPR, UPM021CPR

Umhverfi, heilsa og öryggi**Örugg notkun vörunnar**

Veðurpolið lím samkvæmt EN 314-2/flokkur 3 Úti. WISA-Greni uppfyllir kröfur EN 13986 E1 um lágmarks formaldehýðlosun. Við sérstakar óskir er hægt að fá afhendingar samkvæmt TSCA Title IV / CARB Phase II / JAS Four Stars.

JAS Four Star, M1, TSCA Title IV, ULEF-undanþága, E1, French VOC A+, German ChemVerbotsV / E05

Við sögun, slípun eða vinnslu á krossviði geta myndast tréagnir. Hættur og leiðbeiningar um örugga notkun tengjast aðallega myndun fíns ryk. Sprengihætta getur komið upp ef rykský kemur í snertingu við neistagjafa. Athugaðu rykþol og reglur sem gefnar eru af staðbundnum yfirvöldum. Fyrir nánari leiðbeiningar, sjá öryggisupplýsingar tengdar krossviðnum á wisaplywood.com.

Ströngustu losunarreglur eru uppfylltar, en eins og með öll náttúruleg efni getur krossviður losað smávægilegt magn af formaldehýði í loftformi.

Lífsferill

Við lok lífsferils má brenna vöruna sem kolefnislausan orkugjafa. Fylgdu alltaf staðbundnum kröfum og bestu framkvæmdum til að vernda umhverfið, náttúruna og lífið á jörðinni.

Aukaupplýsingar um vöru**Eldflokkun**

WISA krossviður með að minnsta kosti 400 kg/m³ þéttleika og að minnsta kosti 9 mm þykkt er flokkaður í Euroclass D-s2, d0 án loftbils / D-s2,d2 með loftbili fyrir vegg og Dfl-s1 fyrir gólfefni. Plötur undir 9 mm eru flokkaðar í Class E og Efl. (Ákvörðun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 2003/43/EC)

Líffræðileg ending og flokkun

Líffræðileg ending: Líffræðileg endingarnotkunarflokkur 2 samkvæmt EN 13986, 2004 + A1: 2015.

Líffræðileg endingarflokkun: 2**Um eiginleika og notkun vörunnar**

Plöturnar geta breytt stærð með breytingum á loftraka.

Fyrir plötur með beinum kanti skal skilja eftir 1-2 mm uppsetningarbili á milli platna þar sem þær geta breytt um stærð með rakabreytingum í lofti. Plötur ættu að liggja lausar í að minnsta kosti 24 klukkustundir áður en þær eru festar til að aðlagast umhverfinu.

Viður er lifandi efni og hver plata er einstök. Þess vegna getur ljósmynd eða sýnishorn ekki endurspeglað allar plötur hvað varðar lit, skugga, viðaræðar, kvisti o.fl.